

Prodotto	DIGHE DI SBARRAMENTO RIGIDE																										
Codice	407 003 052 - 407 003 053 - 407 003 054 - 407 003 055 - 407 003 114																										
Foto prodotto	 																										
Descrizione	Le dighe di sbarramento sono realizzate per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusione di acqua piovana, in modo permanente o temporaneo semplicemente fissandole al pavimento con silicone o tasselli (nella versione standard) oppure semplicemente appoggiandole alla superficie pulita nella versione con gomma adesiva. Queste dighe sono realizzate in poliuretano, hanno buona resistenza all'abrasione, all'acqua, agli idrocarburi, agli oli e una serie di agenti chimici aggressivi. Resistenti a temperature da -30° a +100°C.																										
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th><th>DIMENSIONI (mm)</th></tr><tr><td>407 003 052</td><td>Diga di sbarramento rigida standard</td><td>100 x 1500 x (h) 60</td></tr><tr><td>407 003 053</td><td>Diga di sbarramento rigida con rinforzo in TNT e gomma adesiva</td><td>100 x 1500 x (h) 60</td></tr><tr><td>407 003 054</td><td>Giunzione per diga</td><td>120 x 100 x (h) 60</td></tr><tr><td>407 003 055</td><td>Angolo per diga rigida standard</td><td>100 x 370 x (h) 60</td></tr><tr><td>407 003 114</td><td>Angolo per diga rigida con rinforzo in TNT e gomma adesiva</td><td>100 x 370 x (h) 60</td></tr></table> <u>Caratteristiche chimico-fisiche</u> <table><tr><td>MATERIALE</td><td>Poliuretano</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>1.1 Kg/dm³</td></tr><tr><td>DUREZZA</td><td>80 Shore A</td></tr><tr><td>RESISTENZA ALLA TEMPERATURA</td><td>-30°C / +100°C</td></tr></table> - Buona resistenza all'idrolisi; - Buona resistenza a idrocarburi, oli e acidi.	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	407 003 052	Diga di sbarramento rigida standard	100 x 1500 x (h) 60	407 003 053	Diga di sbarramento rigida con rinforzo in TNT e gomma adesiva	100 x 1500 x (h) 60	407 003 054	Giunzione per diga	120 x 100 x (h) 60	407 003 055	Angolo per diga rigida standard	100 x 370 x (h) 60	407 003 114	Angolo per diga rigida con rinforzo in TNT e gomma adesiva	100 x 370 x (h) 60	MATERIALE	Poliuretano	DENSITÀ	1.1 Kg/dm³	DUREZZA	80 Shore A	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C / +100°C
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)																									
407 003 052	Diga di sbarramento rigida standard	100 x 1500 x (h) 60																									
407 003 053	Diga di sbarramento rigida con rinforzo in TNT e gomma adesiva	100 x 1500 x (h) 60																									
407 003 054	Giunzione per diga	120 x 100 x (h) 60																									
407 003 055	Angolo per diga rigida standard	100 x 370 x (h) 60																									
407 003 114	Angolo per diga rigida con rinforzo in TNT e gomma adesiva	100 x 370 x (h) 60																									
MATERIALE	Poliuretano																										
DENSITÀ	1.1 Kg/dm³																										
DUREZZA	80 Shore A																										
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C / +100°C																										

Modalità di utilizzo	I. Togliere il film trasparente dalla diga; II. Stendere a terra delimitando l'area da sigillare, applicando la base a diretto contatto con il terreno; III. Dopo l'uso lavare la diga con acqua tiepida e sapone e asciugare con un panno la superficie.		
Note	-		
Compatibilità chimica	ACIDI INORGANICI	Acido nitrico 10%	Buono
		Acido solforico 25%	Buono
		Acido fosforico 10%	Buono
		Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
		Acido nitrico concentrato	Non consigliato
	ACIDI ORGANICI	Acido formico 10%	Buono
		Acido acetico 10%	Buono
		Acido lattico 10%	Buono
	BASI INORGANICHE	Idrossido di potassio 10%	Buono
		Idrossido di sodio 10%	Buono
		Ammoniaca 10%	Buono
	BASI ORGANICHE	Anilina	Sufficiente
		Di-N-butilammina	Buono
	AMMIDI	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
		Dimetilformammide	Non consigliato
	ALCOL/FENOLI	Metanolo	Sufficiente
		Alcol benzilico	Sufficiente
		Alcol etilico	Sufficiente
		Cicloesanone	Buono
		Glicerina	Buono
		Idrochinone 10%	Buono
	IDROCARBURI	Benzina	Buono
		Toluene	Buono
		Gasolio	Buono
		Kerosene	Buono
		Oli minerali	Buono
		Naphta	Buono
		Esano	Buono
		Trementina	Buono
	SALI	Trietilammina	Buono
		Sali di alluminio	Buono
		Sali di bario	Buono
		Cloruro di calcio	Buono
		Cloruro di rame	Buono